

NAVRHOVANÉ TECHNOLOGIE, TYP:

2

STÁVAJÍCÍ STAV:
ZDIVO S LOKÁLNÍM, DROBNÝM NARUŠENÍM PÍSKOVCOVÝCH BLOKŮ, MECH
NÁVRH:
KAMENNÉ ZDIVO OČISTIT, UVOLNĚNÉ SPÁRY VYŠKRÁBAT A PROVÉST NOVÉ SPÁROVÁNÍ VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU V POMĚRU 1:3:10 (BÍLÝ CEMENT: VÁPNO: HRUBŠÍ PÍSEK), POUŽITÍ ZPEVŇOVAČE NA PORUŠENÁ MÍSTA

3

STÁVAJÍCÍ STAV:
NESTANDARTNÍ, CHYBĚJÍCÍ NEBO JINAK POŠKOZENÝ BLOK ZDI, KTERÝ BUDE NAHRAZEN ZA NOVÝ KUS
NÁVRH:
NOVÉ KAMENNÉ PRVKY – BUDOU PROVEDENY Z HOŘICKÉHO ČI BOŽANOVSKÉHO PÍSKOVCE, KAMENÍKEM OPRACOVÁNY ZUBÁKEM (PŘEDPOKLÁDÁ SE KAMENÍK SE ZKUŠENOSTÍ Z HISTORICKÝCH OBJEKTŮ)

4

STÁVAJÍCÍ STAV:
DEGRADOVANÝ POVRCH PÍSKOVCE ZPŮSOBEN NIŽŠÍ KVALITOU KAMENE PROJEVUJÍCÍ SE DROLENÍM POVRCHU
NÁVRH:
SANACE VHODNÝM HYDROFOBNÍM NÁTĚREM, KTERÝ PRONIKNE DO HLOUBKY, ZPEVNÍ POVRCH BEZ ZMĚNY STRUKTURY A BAREVNOSTI. NAPŘ. VÝROBEK POROSIL. PŘED HROMADNOU APLIKACÍ PROVÉST ZKUŠEBNÍ VZOREK

5

STÁVAJÍCÍ STAV:
VYSPÁROVÁNÍ NEBO VYZDĚNÍ ČÁSTI ZDI NEVHODNOU TVRDOU CEMENTOVOU MALTOU
NÁVRH:
ROZEBRÁNÍ PATŘIČNÉ ČÁSTI ZDI, ŠETRNÉ ODSTRANĚNÍ NEVOHODNÉ ZDÍCÍ A SPÁROVACÍ HMOTY, PŘEZDĚNÍ PRVKŮ DO PŮVODNÍCH POZIC ZA POUŽITÍ VHODNÉ ZDÍCÍ A SPÁROVACÍ MALTY, VÁPENOCEMENTOVÁ MALTA V POMĚRU 1:3:10 (BÍLÝ CEMENT: VÁPNO: HRUBŠÍ PÍSEK)

6

STÁVAJÍCÍ STAV:
POROST POPÍNAVÝCH ROSTLIN, NEBO VROSTLÁ VYŠŠÍ ZELEŇ
NÁVRH:
DŮKLADNÉ ODSTRANĚNÍ ZELENĚ VČETNĚ VROSTLÝCH KOŘENŮ

SITUAČNÍ SCHÉMA ZDI



VÝMĚRY
- (2) 24,6m² hřbitovní strana, 39,4m² vnější strana
- (3) 0,37m² 3 bloky + hlavice
- (4) 0,5m²
- (5) 5,45m²
- (6) 1,2m²

POZNÁMKY:

1. STÁVAJÍCÍ KVÁDRY A ZÁKRYTOVÉ DESKY BUDOU OČIŠTĚNY NEDESTRUKTIVNÍM ZPŮSOBEM (RÝŽOVÝ KARTÁČ, PROUDEM ČISTÉ VODY) DOJDE K RUČNÍMU PROŠKRÁBÁNÍ SPÁR OČIŠTĚNÍ NEZPEVNĚNÝCH ČÁSTÍ VYSPRÁVEK
2. NOVÉ KVÁDRY – BUDOU PROVEDENY Z MÍSTNÍHO PÍSKOVCE, POPŘÍPADĚ PODOBNÉHO PÍSKOVCE MÍSTNĚ ODPOVÍDAJÍCÍHO, VELIKOSTI cca 600x270x300mm, KAMENÍKEM OPRACOVÁNY ZUBÁKEM (PŘEDPOKLÁDÁ SE KAMENÍK SE ZKUŠENOSTÍ Z HISTORICKÝCH OBJEKTŮ)
3. NOVÉ ZÁKRYTOVÉ DESKY SLOUPŮ – BUDOU PROVEDENY Z HOŘICKÉHO ČI BOŽANOVSKÉHO PÍSKOVCE, VELIKOST DESKY : ŠÍŘKA cca 0,54m, DÉLKA cca 0,54m, KAMENÍKEM OPRACOVÁNY ZUBÁKEM DLE STÁVAJÍCÍCH
4. NOVÉ ZÁKRYTOVÉ DESKY A KVÁDRY BUDOU PATINOVÁNY
5. ZDĚNÍ A SPÁROVÁNÍ VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU V POMĚRU 1:3:10 (BÍLÝ CEMENT: VÁPNO: HRUBŠÍ PÍSEK) NEBO UŽITÍ VHODNÉ MALTOVINY PŘÍMO URČENÉ NA PÍSKOVCOVÉ POHLEDOVÉ ZDIVO (SYSTÉM REMMERS APOD.), SPÁRA BUDE TÓNOVÁNA BAREVNÝM PIGMENTEM A BUDE ZATAŽENA MÍRNĚ POD ÚROVEŇ KAMENE
6. SLOŽENÍ MALTY A ÚPRAVA SPÁRY BUDE POSOUZENA NA VZORKU

Pokud tato projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry. V tom případě uchazeč v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, příp. údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů min. v úrovni stanovené dokumentací.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	PROFES PROJEKT spol. s r. o. stavební a projekční firma Vejrichova 272 TURNOV tel. 481319831 fax 481319832 e-mail : profesprojekt@profesprojekt.cz www.profesprojekt.cz
Ing. Petr Chval	Ing.arch. Václav Müller	Rudolf Hördler	

Místo: Turnov	Stavební úřad: Turnov	Stupeň	DSP
Objednatel: Město Turnov, Antonina Dvořáka 335, 511 22 Turnov		Datum	11.2020
Akce: OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI U KOSTELA SV. MATĚJE, TURNOV ETAPA III - B2, C, D, E2		Číslo zakázky	20090
		Měřítko 1:50	Výtisk č.
Příloha: ZEĎ - ČÁST C		Příloha č. D.1.1.b-04	